



KENMERKENBLAD

Maromat Classic

Oplosmiddelhoudende, geurneutrale, spanningsvrije, potmatte binnenmuurverf.

TOEPASSING:

Oplosmiddelhoudende, aromaatvrije (isoparaffine), geurneutrale, spanningsvrije, potmatte muurverf voor het behandelen van plafonds en muren, daar waar een watergedragen muurverf niet toepasbaar is.

Maromat Classic kan zonder grondlaag op dragende ondergronden als gips, beton, pleisterwerk, kalk- en oude lijmverven en poederende ondergronden aangebracht worden.

Maromat Classic heeft goede isolerende eigenschappen bij verontreiniging van nicotine, roet en watervlekken.

Belangrijke eigenschappen zijn:

- Geurneutraal.
- Spanningsvrij.
- Goed isolerend.
- Aanzetvrije verwerking.
- Potmat uiterlijk.
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid.
- Economische verwerking.
- Minimale invloed op akoestische eigenschappen

ONDERGROND:

De ondergrond moet dragend, droog, schoon en volledig uitgehard zijn. Niet in natte ruimten of op sterk alkalische ondergronden toepassen.

Op zuigende ondergronden 1 – 2 lagen aanbrengen.

Mocht er na de eerste laag geen gelijkmatig uiterlijk ontstaan dan kan direct na het mat worden van de laag een tweede laag aangebracht worden.

Op niet zuigende ondergronden één laag aanbrengen en goed gelijkmatig verdelen.

VERWERKING:

Met de kwast, rol of spuit (Airless).

Airless: Afhankelijk van het type Airless tot max. 10% verdunnen met reukloze, aromaatvrije terpentijn.

Airless:

Opening: 0,017 – 0,028 inch.

Druk : 180 – 250 Bar.

Filter : 60 Mesh.

VERBRUIK:

100 – 125 g/m² afhankelijk van de ondergrond.

OVERIGE GEGEVENS:

Bindmiddel : speciaal, langolie, spanningsvrij bindmiddel.

Pigment : Rutil titaandioxide.

Kleur : Spierwit en Offwhite.

Levorm : gebruiksklaar, thixotroop.

Verpakking : 5 en 10 Ltr.

Glasgraad : potmat

Vastestofgehalte DIN 53216 : 69% in gewicht (gemiddelde waarde).

Dichtheid DIN 53217 : 1,39 G/ml. (gemiddelde waarde).

Droging (20 °C) SNV137104 : Stofdroog na ca. 2 uur.
Duimvast na ca. 3 – 4 uur.
Wasbaar na ca. 1 week.
Schrobvast na ca. 2 weken.

OPMERKINGEN:

Voor professioneel gebruik binnen dient ontheffing aangevraagd te worden. Goed ventileren tijdens applicatie en droging.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving op basis van ervaringen en tests en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid worden afgeleid.

RM Coatings B.V., 4^e industriestraat 11, 3133 EK Vlaardingen, Tel 010-4600298, Fax 010-4604131, e-mail info@rmcoatings.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op de grond van de gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Maromat Classic is een merk van RM Coatings.